

FX 526

Primário aquoso pigmentado de base acril-siloxânica



Interior/Exterior



Balde



Rolo



Pincel

Composição

FX 526 é um primário de fixação pigmentado para interior e exterior, composto por polímeros em dispersão, inertes selecionados, dióxido de titânio, pigmentos e aditivos específicos para melhorar a adesão e trabalhabilidade.

Utilização

FX 526 é utilizado como primário de fixação, formulado especificamente para aplicação de revestimentos em dispersão aquosa tal como o RAR 256, RTA 549, RSR 421, RX 561, FASSIL R 336, sejam estes sintéticos, minerais ou siloxânicos. Graças ao seu poder de cobertura, cria uma superfície colorida e homogênea; a presença de um inerte fino na sua formulação melhora a fixação do revestimento seja no sistema Capote seja em suportes já pintados.

Características Técnicas

Peso específico	1.610 Kg/l aprox.
Consumo	200-250 g/m ² por demão (0.12-0.16 l/m ²) consoante a absorção do suporte
Rendimento	6-8 m ² /l aprox.
Diluição	5% com água
Intervalo de tempo para pintar/revestir	4 horas aprox. a +20°C e 60% de H.R.
Difusão ao vapor de água (EN ISO 7783-2)	45 g/m ² em 24 horas aprox.
Fator de resistência à passagem de vapor (EN ISO 7783-2)	$\mu = 1250$ aprox.
Estrato de ar equivalente (EN ISO 7783-2)	$S_d = \mu \cdot s = 0.5$ m aprox.
Permeabilidade à água líquida (EN 1962-3)	$W = 0.1 \pm 0.02$ kg/m ² .h ^{1/2}
Granulometria	< 0.2 mm
Classificação segundo a norma EN 1062-1	
ETA 07/0280 e ETA 09/0282 (ETAG 004)	



Preparação do Suporte

A superfície deve estar seca, limpa de poeiras, sujidade e eventuais vestígios de óleo, gorduras e outros depósitos. Antes de aplicar o ciclo de qualquer pintura, esperar pelo menos 28 dias após a aplicação das argamassas de reboco e de acabamento. Suportes muito absorventes devem ser tratados com um primário alcali-resistente com um elevado poder de penetração tal como o nosso FA 249, diluído numa proporção de 1:6 com água. Esperar pelo menos 28 dias antes de aplicar o FX 526 sobre rebocos novos.

Trabalhabilidade

Diluição em peso com água no máximo de 5%. A aplicação pode ser executada com pincel ou rolo de lã (preferivelmente de pelo curto). Dado o bom poder de cobertura, normalmente uma demão é suficiente de FX 526.

Observações

- Aplicar a uma temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C, com humidade relativa inferior a 75%.
- Evitar a aplicação com sol a incidir diretamente na fachada ou vento forte.
- Aplicar apenas sobre rebocos consistentes e secos.
- Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos frios em que existe a possibilidade de destaque do suporte e de empolamentos da pintura devido à acumulação de água no interior.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.
- Realizar o trabalho com produto todo do mesmo lote.
- Evitar a aplicação sobre uma mesma fachada em períodos diferentes.
- As fachadas externas tratadas com FX 526, durante a aplicação e nos dias seguintes devem ser protegidas da chuva, ou qualquer outro tipo de precipitação e de humidade relativa atmosférica elevada pelo menos por 48 horas, pois poder-se-ão verificar alterações de cor, manchas, empolamentos etc.

FX 526 deve ser utilizado no estado original, sem a adição de quaisquer outros produtos, à exceção de água para diluição.

Fornecimento

- Baldes 14 litros
- Cores: Consultar catálogo de cores

Conservação

Conserva-se em local seco pelo menos por 12 meses na embalagem original e protegido do gelo.



Qualidade

FX 526 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente seleccionadas e controladas.

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.