

PA 202 ACTIVE

Tinta com quartzo com elevado poder de cobertura



Composição

PA 202 ACTIVE é uma tinta para exterior composta por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, bióxido de titânio, corantes naturais e aditivos específicos para melhorar a aplicabilidade. Os corantes que compõem a cor garantem uma cromaticidade estável no tempo.

Utilização

PA 202 ACTIVE é utilizada como tinta decorativa, branca ou colorida sobre rebocos de acabamento para exteriores e interiores.

Características Técnicas

Peso específico	1.550 Kg/l aprox.
Consumo	150-200 g/m ² por demão (0.10-0.13 l/m ²)
Rendimento	4-5 m ² /l (com 2 demãos)
Diluição	Primeira demão: máximo 30% em peso Segunda demão: máximo 20% em peso Para cores que derivem de base NEUTRA, EXTRA DEEP ou MEDIUM diluir no máximo 15% em peso
Classificação segundo a norma EN 1062-1	
Brilho	Classe G3 (<10 opaco)
Espessura de película seca	Classe E3 (10-200 µm)
Granulometria	Classe S2 (<300 µm, média)
Permeabilidade ao vapor de água	Classe V2 (média)
Absorção de água (líquida)	Classe W3 (baixa)
Resistência à fissuração	Classe A0 (insignificante)
Permeabilidade ao CO ₂	C0 (insignificante)
Conforme a Diretiva 2004/42/CE: COV < 40g/l	



Características Técnicas

Resistência à lavagem	> 5000 ciclos (superlavável)
Fator de permeabilidade ao vapor de água	$\mu = 2500$ aprox.
Espessura de ar equivalente	$S_d = 0.5$ m aprox. (com espessura de $s = 2 \times 10^{-4}$ m)

Conforme a Diretiva 2004/42/CE: COV < 40g/l

Preparação do Suporte

A superfície a pintar deve estar seca, limpa de poeiras, sujidade e eventuais vestígios de óleo, gorduras e outros depósitos. Antes de aplicar o ciclo qualquer pintura, esperar pelo menos 28 dias após a aplicação das argamassas de reboco de acabamento. No caso dos rebocos pulverulentos ou particularmente absorventes aconselha-se a aplicação do fundo isolante acrílico alcali-resistente FA 249 medianamente diluído 1:6 com água. Aconselha-se efetuar sempre este tratamento quando a superfície a pintar apresenta diferentes níveis de absorção.

Trabalhabilidade

Diluição em peso com água: a primeira demão até 30%, a segunda até aos 20% se for feita com o pincel. Aplicar as 2 demãos cruzadas pelo menos à distância de 4 horas (tempo variável consoante as condições climáticas). A aplicação pode ser executada com pincel ou rolo de lã (preferivelmente de pelo curto). Para cores que derivem da base NEUTRA, EXTRA DEEP ou MEDIUM aconselha-se uma diluição máxima de 15% em peso.



Observações

- Aplicar a uma temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C, com humidade relativa inferior a 75%.
- Evitar a aplicação com sol a incidir diretamente na fachada ou vento forte.
- Aplicar apenas sobre rebocos consistentes e secos.
- Não aplicar em paredes húmidas e/ou nos períodos frios em que existe a possibilidade de destaque do suporte e de empolamentos da pintura devido à acumulação de água no interior.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascensão capilar.
- As fachadas externas revestidas com PA 202 ACTIVE durante a aplicação e nos dias seguintes devem ser protegidas da chuva e de qualquer outro tipo de precipitação e de humidades elevadas (p.e. nevoeiro) durante 48 a 72 horas, pois poderão vir a verificar-se manchas e alterações de cor, etc.
- Encomendar o material necessário para a execução do trabalho todo do mesmo lote.
- Dado o elevado número de espécies de mofos e as diferentes condições atmosféricas, em alguns casos os aditivos utilizados podem não garantir a não proliferação de microrganismos vegetais.
- Todas as cores particularmente vivas e fortes do catálogo de cores, assinaladas com o símbolo ■ tem um menor poder de cobertura quando comparadas com as restantes cores do catálogo. Aconselha-se então preparar o suporte aplicando uma demão do mesmo produto na cor branca ou numa tonalidade pastel similar mas com maior poder de cobertura. A pintura é depois realizada aplicando pelo menos 3 demãos da cor escolhida. Aconselha-se a realização de uma amostra como prevenção.
- As cores assinaladas com o símbolo * no catálogo de cores contêm corantes orgânicos, assinalando deste modo uma cor potencialmente degradável, dada a sensibilidade à luz solar e à alcalinidade do suporte.
- Para as cores assinaladas com o símbolo ■ e derivadas da base MEDIUM, EXTRA DEEP e NEUTRA aconselha-se uma diluição máxima de 15% em peso.

PA 202 ACTIVE deve ser utilizado no estado original, sem a adição de quaisquer outros produtos.

Fornecimento

- Baldes de 14 litros
- Cores: Consultar catálogo de cores

Conservação

Conserva-se em local seco pelo menos por 12 meses na embalagem original e protegido do gelo.

Qualidade

PA 202 ACTIVE é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.